



هانز سيلر هو مانع شفاف مقاوم للقلويات يعتمد على الأكريليك والمذيبات. ضمن خصيّة العزل المسام، تحسين العزل السطحي، وضمان التصاق قوي لطبقات الطلاء التالية.

الاستخدامات :

مناسب للأسطح الخارجية الجديدة أو القديمة مثل:

- الطوب
- الأسمنت
- الخرسانة
- ألواح الجبس
- الحجر الصناعي

يتوافق هذا المنتج مع المواصفات رقم 1002 وفقاً للقرار الوزاري رقم 1996/181

دهانات هانز هانز ثيرمال سيلر

مانع إختراق الأسطح

التطبيقات المثلية:

- حماية طويلة الأمد للأسطح
- إختراق ممتاز للمسام
- خصائص التصاق استثنائية
- مقاومة للرطوبة
- يقلل استهلاك الطلاء
- مقاومة للرطوبة
- يقلل استهلاك الطلاء



الفرع الرئيسي : المجاورة الثانية - الحى السادس عشر فيلا 193 الشيف زايد - مدينة السادس من أكتوبر

تيليفاكس : (+202) 38753316

المصنع : قطعة رقم 31 إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر



الخصائص الفيزيائية

مطفي	اللمسة النهائية
شفاف	الألوان
2 ± 22%	محتوى الصلابة
(ASTM D147598) 0.92 جم/سم ³	الكثافة النوعية

التغطية النظرية بدون تخفيف

9-11 م²/لتر

(التغطية تختلف بناءً على مسامية السطح والتحضير وطريقة التطبيق).

التعبئة المتوفرة

علبة - جالون - دلو

مدة الصلاحية والتخزين

▪ يُخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة.

تحضير السطح

تأكد من نظافة وجفاف السطح وخلوه من الزيوت أو الأتربة.

قم بإزالة أي ملوثات قبل التطبيق.

يجب ألا تقل درجة درارة السطح عن 5 درجات مئوية.

إرشادات التطبيق

الأدوات: فرشاة - رول - مسدس رش

طريقة التطبيق

طبقة واحدة من هانز سيلر

يتم وضع نظام الطلاء العلوي المناسب حسب الحاجة.

ملاحظة: يمكن تطبيق أنظمة طلاء مختلفة بناءً على الاحتياجات.

تواصل مع فريق هانز الفني للحصول على التوصيات.

أوقات الجفاف (عند 25 درجة مئوية)

جفاف السطح: 40 دقيقة

الجفاف الكامل: 60 دقيقة

الجفاف النهائي: 80 دقيقة

(يعتمد وقت الجفاف على درجة الحرارة والرطوبة وسمك الطلاء والتهوية).

التخفيف

هانز ثر 10% للوجه الأول

الصحة والسلامة

استخدم المنتج في منطقة جيدة التهوية.

تجنب ملامسة الجلد؛ نظف فوراً بالماء والصابون إذا حدث انسكاب.

لا تستنشق الرذاذ.

تعامل مع المنتج بحذر وحافظ على العبوات مغلقة بإحكام أثناء النقل.

للحصول على إرشادات السلامة والصحة، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة منتجات هانز.

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه الورقة مستندة إلى اختبارات وخبرات تحت ظروف مدققة. لا تتحمل شركة هانز أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمنتج. يرجى دائمًا اتباع التعليمات الموصى بها للحصول على أفضل النتائج.